JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

JUB Group

Culorile iti completeaza casa

**FIŞA TEHNICĂ 02.02.01-ro**
GLETURI

# JUBOLIN P-25

glet pentru interior cu aplicare mecanică şi manuală

## 1. Descriere, utilizare

JUBOLIN P-25 este **un glet de dispersie pentru gletuirea fină a pereților şi tavanelor din spațiile interioare**, destinate locuințelor, firmelor, întreprinderilor industriale etc. **Poate fi folosit şi pentru a acoperi mici adâncituri, crăpături, găuri, zgârieturi, tăieturi şi alte deficiențe şi deteriorări.** După gletuire, suprafețele capătă o culoare alb-murdar şi pot fi vopsite cu toate tipurile de vopsele de dispersie pentru pereți, pe ele pot fi aplicate tapete şi alte produse decorative.

Are o bună priză la tencuielile fine din var-ciment şi chiar ciment, la panourile din gips-carton, poate fi folosit si la gletuirea suprafețelor din beton netencuit, a pereților netencuiți din beton poros, a plăcilor din ciment fibros, din prefabricate etc. Poate fi aplicat şi pe suprafețele deja vopsite, cu condiția ca vopseaua veche să fie rezistentă la apă şi cu o priză bună.

**Se caracterizează printr-o ridicată tixotropie, astfel că »nu curge şi nu se întinde« din orificiile, zgârieturile şi tăieturile** care sunt mult mai adânci decât grosimea maximă admisă a stratului aplicat, ceea ce uşurează gletuirea suprafețelor foarte »găurite«, ca de ex. suprafețele de beton netencuit, pereții din beton poros netencuit etc.

## 2. Mod de ambalare

găleată din plastic de 25 kg

## 3. Date tehnice

| | | |
|---|---|---|
| densitate ($kg/dm^3$) | | ~1,67 |
| grosimea stratului (mm) | | 1 - 2 (pentru fiecare strat)<br>< 3 (pentru două straturi) |
| timp de uscare temp. = +20 °C, umid.rel. a aerului = 65 % (ore) | gata pentru şlefuire | ~12 |
| permeabilitate la vapori EN ISO 7783-2 | coeficient μ (-) | <40 |
| | valoare $S_d$ (d = 3 mm) (m) | <0,12<br>clasa I (permeabilitate ridicată) |
| aderența la tencuiala standard din var-ciment (1 : 1 : 6) EN 1542 (MPa) | | >0,45 |

Substanțe principale: liant acetatic, aditivi fini calcitici, agenți de îngroşare minerali şi din celuloză, apă

## 4. Pregătirea suportului

Suprafața trebuie să fie solidă, uscată şi curată – fără porțiuni care se desprind, praf, săruri uşor dizolvabile în apă,

grăsimi şi alte impurităţi. Praful şi impurităţile se înlătură prin aspirare sau prin tencuire, petele de ulei de pe suprafeţele de beton, rămase de la matriţele de turnare se spală cu un jet de apă fierbinte sau de aburi. De pe vopsitoriile vechi se vor înlătura vopselele care se înmoaie în apă, cele pe bază de ulei, lacurile sau emailurile. Este obligatoriu ca suprafeţele infectate cu mucegaiuri să se dezinfecteze înainte de aplicarea produsului.

Înainte de aplicarea gletului, tencuielile proaspete trebuie să fie lăsate să se usuce, pentru fiecare centimetru de grosime cel puţin 7-10 zile. Pe suprafeţele noi de beton, gletul se aplică numai la o lună de la betonare. Perioadele de timp indicate sunt valabile în condiţii normale: temp. +20 °C, umid.rel. a aerului = 65 %.

Aplicarea grundului este obligatorie înainte de gletuire. Se recomandă AKRIL EMULSIE diluată cu apă (AKRIL EMULSIE : apă = 1 :1), care se aplică cu bidineaua, cu trafaletul cu fire lungi din fibre naturale sau textile sau prin pulverizare. În condiţii normale (temp. +20 °C, umid.rel. a aerului = 65 %), gletuirea poate începe numai la 6 ore de la aplicarea grundului.

| Consumul aproximativ, respectiv mediu: | |
|---|---|
| AKRIL EMULSIE | 90 – 100 g/m$^2$ |

## 5. Pregătirea gletului pentru aplicare

Deoarece JUBOLIN P-25 este puternic tixotropic, trebuie amestecat chiar înainte de umplerea recipientului pentru că numai astfel este posibilă aspirarea produsului prin capul agregatului »airless«. Dacă se foloseşte glet ambalat în pungi şi punga se goleşte direct în agregat, nu este necesar ca produsul să se amestece. De asemenea, JUBOLIN P-25 nu se amestecă dacă se aplică cu agregate cu piston şi cu melc sau manual.

## 6. Aplicarea gletului

Gletul se aplică de regulă în două straturi, grosimea fiecărui strat nu trebuie să depăşească 1-2 mm, iar grosimea celor două straturi nu trebuie să depăşească 3 mm. Gletul se aplică mecanic – prin pulverizare – sau manual, cu o gletieră inoxidabilă., Dacă se aplică prin pulverizare, cele mai indicate sunt aparatele »airless« cu o presiune de lucru de 180-200 bari şi cu o duză cu diametrul de 0,035 "; parametrii optimi de pulverizare cu pompe cu piston sau melc se stabilesc prin testare, ocazie cu care se respectă instrucţiunile producătorului. Surplusul de glet se înlătură cu o gletieră inoxidabilă, având grijă ca suprafaţa să fie cât mai netedă.

Primul strat de glet se şlefuieşte înainte de aplicarea celui de al doilea, de asemenea, cel de-al doilea strat de glet, respectiv ultimul, se şlefuieşte cu hârtie de şlefuit. Şlefuirea se poate realiza manual sau mecanic. Dacă pe suprafeţele gletuite urmează să se realizeze lucrări decorative pretenţioase, se foloseşte hârtie de slefuire nr. 150, în celelalte cazuri, se foloseşte hârtie de şlefuire nr. 80-120.

Aplicarea gletului se poate face numai în condiţii microclimatice adecvate: temperatura aerului şi a suprafeţei nu trebuie să fie sub +5 ºC şi nici să depăşească +35 ºC, umiditatea relativă a aerului nu trebuie să fie mai mare de 80 %.

| Consumul aproximativ, respectiv mediu (pentru două straturi): | |
|---|---|
| JUBOLIN P-25 | 1,5 – 2,0 kg/m$^2$ |

## 7. Curăţirea sculelor, tratarea deşeurilor

Imediat după folosire, sculele se spală bine cu apă.

Gletul nefolosit se păstrează în ambalajul bine închis pentru o eventuală reparare sau utilizare ulterioară. Resturile nefolosite precum şi deşeurile se amestecă cu ciment (se pot adăuga şi resturile şi deşeurile întărite de mortar, nisip, rumeguş) şi odată întărite se aruncă la rampele de depozitare a reziduurilor din construcţii (numărul de clasificare a deşeurilor: 17 09 04) sau comunale (numărul de clasificare 08 01 12).

Ambalajele curăţate pot fi reciclate.

## 8. Siguranţa muncii

Se vor respecta şi instrucţiunile generale şi reglementările privind siguranţa muncii în construcţii şi vopsitorie. În cazul aplicării prin pulverizare şi a şlefuirii manuale sau mecanice a gletului, se vor proteja căile respiratorii cu mască de

protecție şi ochii cu ochelari de protecție sau cu apărătoare de față.

## 9. Condiții de depozitare, de transport şi valabilitate

Produsul se depozitează şi se transportă la o temperatură de +5ºC - +25ºC; a nu se expune direct la soare, a nu se lăsa la îndemâna copiilor, A SE FERI DE ÎNGHEȚ!

Valabilitate (dacă se păstrează închis în ambalajul original, nedeteriorat): minimum 12 luni.

## 10. Controlul calității

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite conform specificațiilor interne de producție şi conform altor standarde slovene şi europene. Realizarea nivelului de calitate declarat şi regulamentar este asigurat la JUB de sistemul de management şi de control al calității ISO 9001, introdus de mai mulți ani, care presupune o verificare zilnică a calității în laboratoarele proprii, uneori la Direcția pentru construcții din Ljubljana, precum şi la alte instituții de specialitate independente din țară şi din străinătate. În procesul de producție a acestui produs respectăm cu strictețe standardele slovene şi europene în domeniul protecției mediului şi al asigurării securității sănătății la locul de muncă, confirmate de certificatele ISO 14001 şi OHSAS 18001.

## 11. Alte informații

Instrucțiunile tehnice din acest prospect se bazează pe experiențele noastre şi au drept scop obținerea unor rezultate optime în utilizarea produsului. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele provocate de alegerea greşită, de utilizarea şi aplicarea necorespunzătoare a produsului.

Această fişă tehnică modifică şi completează toate fişele anterioare, ne rezervăm dreptul de a face eventuale modificări şi completări ulterioare.

Versiunea şi data publicării: **TRC-021/10-gru-tor**, 30.01.2010

JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA
tel.: (01) 588 41 00 h.c., (01) 588 42 17 prodaja,
(01) 588 42 18 ali 080/15 56 svetovanje
fax: (01) 588 42 50 prodaja
e-mail: jub.info@jub.si
spletna stran: www.jub.eu

ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
OHSAS 18001 H-022
Responsible Care®
Odgovorno ravnanje
SLOVENIA Superbrands 2008